

DD-lak 2 componenten lak

Toepassing

Blanke jachtlak voor het beschermen van polyester, hout, epoxy ondergrond. Bevat een UV filter zodat deze onderliggende epoxy tegen vergelen beschermt.

Gebruiksaanwijzing

- Schuur de ondergrond en zorg ervoor dat deze droog stof en vet-vrij is.
- Voeg harder toe: 30% gebaseerd op het gewicht van de hars. Mix de vloeistoffen goed door.
- Breng de DD-lak met behulp van een kwast of roller aan op het oppervlak.
- Na 2 uur is de laklaag overschilderbaar met zichzelf.
- Breng dit product niet nat-in-nat aan en vermijdt hogere laagdiktes om problemen met zakkers en doordroging te voorkomen.

Specificatie

Potlife:	ca. 4 uur (verwerkingstijd)
Droging:	stofdroog na 2 uur, overschilderbaar met zichzelf
Glans:	hoogglans
Uitharding:	na 24uur, overschilderbaar met vrijwel iedere verf type
Mengverhouding:	30% gewicht op hars
Verpakking:	Set 250ml, 1,25ltr en 6,5ltr
Stabiliteit:	harder-component reageert op luchtvochtigheid, daarom verpakking goed sluiten
Verbruik:	ca. 7 m ² /kg

ANTI SLIP lak

DD-lak uitgevoerd met kunststof antislip poeder. De lak kunt u gebruiken voor bijvoorbeeld surfplank, bootdek of de douchecabine.



DD-lak Anti Slip
200ml + 50ml harder



Anti slip laag in een acryl bad



DD-lak 200ml + 50ml harder

Op kleur brengen met behulp van Wilsor Pigment

U kunt de DD-lak op kleur brengen met behulp van een 10 tal pigmenten. Voeg ongeveer 10% toe gebaseerd op de hars.



Pigment voor hars in 20ml verpakking

Hechtingstabel

Ondergrond	Droog	in 60°C water
Hout	goed	goed
Epoxy	goed	goed
Polyester	goed	goed
Plexiglas / Acryl / PMMA	goed	goed
Badkamer tegel + glazuur	goed	goed
Aluminium	redelijk	matig
Polyethylene	matig	matig

